

FICHA TÉCNICA

4 - WALL AQUA MATE 120

Tinta Plástica Interior/Exterior

PROPRIEDADES FÍSICAS

COR

- Branco e Catálogo NCS

ACABAMENTO

- Liso e Mate

MASSA VOLÚMICA

- 1,45 g/ml

SÓLIDOS EM VOLUME

- 42% (valor teórico)

PONTO DE INFLAMAÇÃO

- Não é inflamável

COVs

- 7,2 g/l

TIPOS DE EMBALAGEM



0,75L
5L
15L

ARMAZENAGEM

2 anos, se as embalagens não forem abertas. Temperatura de armazenagem entre 5º e 40ºC.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

ANOTAÇÕES

Propriedades físicas indicadas para a cor branca. O valor indicado de COVs é do produto fornecido sem diluição. O rendimento está totalmente dependente da porosidade da superfície e da rugosidade da mesma.

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa mate, formulada com uma - dispersão estireno acrílica de alta qualidade.

- Excelente opacidade;
- Boa aplicabilidade;
- Odor pouco intenso;
- Ótima resistência aos agentes atmosféricos;
- Boa durabilidade, mantendo o aspecto inicial da película ao longo do tempo;
- Fácilmente lavável.

USO RECOMENDADO

Pintura de paredes interiores e exteriores. Pode ser aplicada sobre qualquer substrato usado na construção civil, tais como reboco, estuque, estanhado, betão, tijolo, gesso cartonado.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Suportes novos - aplicação de um primário adequado às características do tipo de suporte. Suportes anteriormente pintados - escovar para remover a tinta velha não aderente, remover gorduras e poeiras.



ESQUEMA DE PINTURA

Aplicar o primário adequado ao tipo de suporte em causa. Aplicar a primeira demão com uma diluição superior (cerca de 15%) e nas demãos seguintes reduzir a diluição para 10% e 5%. No caso de aplicação à pistola airless, diluir se necessário até 5% e usar os bicos indicados.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Diluyente de Aplicação Água
Diluyente de Limpeza Água

Nº de Demãos
2 (3 no caso em que não usa primário)

Pistola Airless
Diluição 0 – 5%
Bico 0.015"-0.019"
Pressão de Saída 150 Bar

Rolo/Trincha
Diluição 1ª demão 0 – 15%
Diluição 2ª demão 0 – 10 %

Rendimento Teórico por demão
10 – 12 m²/L

Tempo de Secagem (20°C)
Ao tato 30 min
Em profundidade 3 – 4h

Condições de Aplicação:

Hr<85% ;Tsubstrato 3°C acima do ponto de orvalho; T ambiente>10°C

Esta Ficha Técnica anula as previamente emitidas, é aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização da mesma. Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.



P4INTS

Four Paints, Lda
Zona Industrial de
Albergaria-a-Velha

Arruamento D, lote 34
3850-184 Albergaria-a-Velha

e-mail:4paints@4paints.pt
Telf.(s) 234 647 522