

FICHA TÉCNICA

VERNIZ 4 - TOP AQUA ACRYLIC

Verniz Aquoso para Cimento e Betão

PROPRIEDADES FÍSICAS

COR

- Incolor
- Cores do Catálogo RAL

ACABAMENTO

- Acetinado

MASSA VOLÚMICA

- 1 g/ml

SÓLIDOS EM VOLUME

- 35% (Valor Teórico)

PONTO DE INFLAMAÇÃO

- Não é inflamável

COVs

- 1,7 g/l

TIPOS DE EMBALAGEM



NA

ARMAZENAGEM

2 anos, se as embalagens não forem abertas. Temperatura de armazenagem entre 5º e 40ºC.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

ANOTAÇÕES

O valor indicado de COVs é do produto fornecido sem diluição. O rendimento está totalmente dependente da porosidade da superfície e da rugosidade da mesma.



P4INTS

Four Paints, Lda
Zona Industrial de
Albergaria-a-Velha

Arruamento D, lote 34
3850-184 Albergaria-a-Velha

e-mail:4paints@4paints.pt
Telf.(s) 234 647 522

DESCRIÇÃO

Verniz formulado com uma dispersão aquosa acrílica pura. Apresenta secagem rápida, boa resistência aos álcalis, boa solidez à luz e excelente resistência à intempérie. Tem odor pouco intenso. Utiliza-se no acabamento e decoração, de interiores e exteriores, sobre cimento liso ou betão.

USO RECOMENDADO

Embelezamento e proteção de superficies de betão e cimento.



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, isenta de poeiras, gorduras ou outros contaminantes.



ESQUEMA DE PINTURA

Aplicar a 1ª demão com 10% de diluição e a 2ª demão com 5% de diluição.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Rolo/ trincha max 10% diluição

Diluyente Água
Diluyente de Limpeza Água

Nº de Demãos 2

Rendimento Teórico por demão
8 - 10 m²/L

Tempo de Secagem (20°C)
Ao tato 1-2 horas
Em profundidade 24 horas

Condições de Aplicação:

Hr<85% ;Tsubstrato 3°C acima do ponto de orvalho; T ambiente>10°C

Esta Ficha Técnica anula as previamente emitidas, é aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização da mesma. Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.